

**Область применения:** Целлюлоза Golden Isles Low-Energy Fluff специально разработана для удовлетворения нужд потребителей, которые предпочитают использовать необработанную целлюлозу, но с низкими энергозатратами на вспушивание. Эта флафф-целлюлоза обеспечивает лучшую степень разделения на волокна и подходит для использования в широком спектре абсорбирующих продуктов, включая детские подгузники, продукты для взрослых с проблемами недержания, продукты женской гигиены и айр-лайд материалы.

Наименование показателей	Типичные показатели
Средняя длина волокна Length weighted , мм	2,4
Средняя длина волокна Weight weighted, мм	2,7
Базовый вес, г/м <sup>2</sup>	684
Толщина, мм	1,17
Плотность, г/см <sup>3</sup>	0,54
Прочность на разрыв, кПа	1034
Влажность, %	7
Содержание смолы, %	0,03
Белизна, ISO	85
Энергия Kamax, кВт/т	28
Степень разделения на волокна, %	96
Специфическая асорбция, сек/г	<0,75
Специфическая ёмкость впитывания, г/г	9,5
Пухлость во влажном состоянии, см <sup>3</sup> /г	8,4

**ПРОЦЕСС ВАРКИ:**

Крафт

**ПРОЦЕСС ОТБЕЛИВАНИЯ:**

EFC (без элементарного хлора)

**ПОРОДА ДРЕВЕСИНЫ:**

Южная сосна

**УПАКОВКА:**

Ширина рулона (см)

25-152

Диаметр рулона (см)

115-152

Диаметр втулки (см)

7,6