

Наименование показателей/ метод испытания	Норма				
	110±5	115±5	125±5	140±5	150±5
1. Масса бумаги площадью 1 м ² , г (ISO 536)	110±5	115±5	125±5	140±5	150±5
2. Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее (ISO 2759)	420	430	450	470	490
3. Поверхностная впитываемость воды (Кобб 30) по двум сторонам, г, не более (ISO 535)	70				
4. Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТО), кН/м, не менее (SCAN P-42)	1,05	1,25	1,4	1,55	1,65
5. Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении, кН/м, не менее (ISO 1924-1)	6,4	7,3	8,4	9,4	10,5
6. Влажность, % (ISO 287)	6 - 9				