

| Наименование показателя   | Норма |       |       |       |       | Метод испытания |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
|   | 100±6 | 110±6 | 125±3 | 135±3 | 150±3 |                 |
| Вес, г/м <sup>2</sup>   | 100±6 | 110±6 | 125±3 | 135±3 | 150±3 | ГОСТ 13199-88   |
| Влажность, %  | 6-9   |       |       |       |       | ИСО 287         |
| Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ30), Н, не менее при ширине полоски 15 мм | 140   | 154   | 175   | 189   | 210   | ИСО 7253        |
| Сжатие на коротком расстоянии (SCT), в поперечном направлении, кН/м   | 1,4   | 1,54  | 1,75  | 1,89  | 2,1   | ИСО 9895        |
| Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб30), г в среднем по двум сторонам клееной  | 30-70 |       |       |       |       | ИСО 535         |
|   |       |       |       |       |       |                 |