

Наименование показателя	Норма				Метод испытания
	100±6	110±6	120±3	135±3	
Вес, г/м ²	100±6	110±6	120±3	135±3	ГОСТ 13199-88
Влажность, %	6-9				ИСО 287
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ30), Н, не менее при ширине полоски 15 мм	172	189	206	232	ИСО 7253
Сжатие на коротком расстоянии (SCT), в поперечном направлении, кН/м	1,72	1,89	2,06	2,32	ИСО 9895
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб30), г в среднем по двум сторонам клееной	30-70				ИСО 535
	не клееной, не менее				
	не нормируется				

