



**Целлюлоза сульфатная беленая  
из древесины хвойных пород  
производство: АО "Группа Илим"  
филиал г. Братск  
СТО 80241670-010-2013**



Наименование показателя	Норма для марок		Метод испытания
	SES	ES	
Разрывная длина, км, не менее	9	8	ГОСТ 13525.1 (ИСО 1924-2)
Индекс сопротивления раздиранию, мН*м <sup>2</sup> /г, не менее	7,8	7,3	ГОСТ 13525.3 (ИСО 1974)
Белизна, %, не менее	89	87	ГОСТ 30437 (ИСО 3688)
Сорность, количество соринок площадью от 0,1 мм <sup>2</sup> , шт, не более	50	70	ГОСТ 14363.3
Влажность, %	20	20	ГОСТ 16932
Масса целлюлозы площадью 1м <sup>2</sup> , г			ГОСТ 13199 (ИСО 536)
pH водной вытяжки			ГОСТ 12523