



**Целлюлоза сульфатная беленая
из хвойных пород древесины
производство: АО "Группа Илим"
филиал г.Усть-Илимск
ТУ 5411-003-80255613-2007**



Наименование показателя	Норма для марок		Метод испытания
	ХБ-Экстра	ХБ-СТ	
Разрывная длина , км, не менее	9	8,5	ГОСТ 13525.1
Индекс сопротивления раздиранию , мН*м ² /г, не менее	9	8,3	ГОСТ 13525.3
Прочность на излом при многократных перегибах , число двойных перегибов, не менее	1000	1000	ГОСТ 13525.2
Белизна , %, не менее	89	89	ГОСТ 30437
Сорность, количество соринки площадью от 0,1 мм ² , шт/500 г а.с.целлюлозы, не более	5	15	ГОСТ 14363.3
Влажность , %,	20	20	ГОСТ 16932
рН водной вытяжки	5-7		ГОСТ 12523

Требования к сырью

Технологическая щепка, используемая для производства целлюлозы, должна соответствовать требованиям СТО 80255613-01.

