



**Целлюлоза сульфатная беленая
из древесины лиственных пород
производство: АО "Группа Илим"
филиал г. Братск
СТО 80241670-003-2009**



Наименование показателя	Норма для марок		Метод испытания
	Стандарт	Экстра	
Разрывная длина, км, не менее	7,5	6,5	ГОСТ 13525.1
Индекс сопротивления раздиранию, мН*м ² /г, не менее	6	5,5	ГОСТ 13525.3 (ИСО 1974)
Белизна, %, не менее	87	86	ГОСТ 30437 (ИСО 3688)
Сорность, количество соринок шт, не более	60	100	ГОСТ 14363.3
Влажность, %,	20	20	ГОСТ 16932

Требования к сырью

Для изготовления целлюлозы должна быть использована щепа технологическая марки Ц-2 по ГОСТ 15815

