



**Целлюлоза сульфатная беленая
из смеси лиственных пород древесины
производство: АО "Группа Илим"
филиал г. Коряжма
СТО 05711131-008-2014**



Наименование показателя	Норма для марок		Метод испытания
	Стандарт	Экстра	
Разрывная длина, км, не менее	7	8	ГОСТ 13525.1
Белизна, %, не менее	87	89	ГОСТ 0437 (ИСО 3688)
Сорность, мм ² /кг, не более	4	3	По международному стандарту
Влажность, %,	20	20	ГОСТ 16932
рН водной вытяжки	5-7		ГОСТ 12523 п.4.2

Требования к сырью

Для изготовления целлюлозы должна быть использована древесина по ГОСТ 9462, щепы технологическая по ГОСТ 15815

