



Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая
производство: АО "Группа Илим"
филиал г. Коряжма
СТО 05711131-015-2009



Наименование показателя	Норма	Метод испытания
	НС-Экстра	
Разрывная длина , км, не менее	9,6	ИСО 1924-20-2008
Сопротивление раздиранию , мН, не менее	62	ИСО 1974:1990
Сопротивление продавливанию, кПа, не менее	525	ИСО 2758:2001
Индекс прочности при растяжении, Нм/г, не менее	93,3	ИСО 1924-20-2008
Степень делигнификации Каппа	4	ГОСТ 10070
Влажность , %,	20	ГОСТ 16932
pH водной вытяжки	10,5	ГОСТ 12523 п.4.2

Требования к сырью

Целлюлоза должна изготавливаться из технологической щепы, предназначенной для целлюлозно-бумажного производства по ГОСТ 15815

