

**Целлюлоза сульфатная небеленая из опилок
и отходов сортирования
производство: АО "Группа Илим"
филиал г. Усть-Илимск
ТУ 5411-005-80255613-2007**



Наименование показателя	Норма для марок		Метод испытания
	ОП-1	ОП-2	
Разрывная длина , км, не менее	9	8	ГОСТ 13525.1
Индекс сопротивления раздиранию, мН*м ² /г, не менее	8,5	7	ГОСТ 13525.3
Индекс сопротивление продавливанию, кПа*м ² /г, не менее	6	4,5	ГОСТ 13525.8
Степень делигнификации, ед.К	18-50	18-50	ГОСТ 10070
Сорность, количество соринок площадью свыше 5 мм ² , не более	100	100	ГОСТ 14363.3
Влажность , %,	20	20	ГОСТ 16932

Требования к сырью

Технологическая щепа, используемая для производства целлюлозы, должна соответствовать требованиям СТО 80255613-01.

