

Наименование показателя	Норма для бумаги						Метод испытания
	55,0±2,0	60,0±2,5	65,0±2,5	70,0±2,5	75,0±2,5	80,0±2,5	
Масса бумаги площадью 1 м <sup>2</sup> , г	55,0±2,0	60,0±2,5	65,0±2,5	70,0±2,5	75,0±2,5	80,0±2,5	ИСО 536
Плотность, г/см <sup>3</sup> , не менее	0,85						ИСО 534
Разрывная длина, м, не менее в машинном направлении в среднем по двум направлениям	4000 3000						ГОСТ ИСО 1924-1
Поверхностная впитываемость при одностороннем смачивании (Кобб <sub>30</sub> ), г/м <sup>2</sup> , не более	40						ГОСТ 12605 (ИСО 535)
Белизна, %, без ООВ с ООВ	73 - 78 81 - 85						ГОСТ 30113 (ИСО 2470)
Непрозрачность, %, не менее	80	85		88			ИСО 2471
Шероховатость, PPS <sub>10</sub> , мкм, не более	2,8						ИСО 8791-4
Сорность, число соринок на 1м <sup>2</sup> площадью от 0,1 до 0,5 мм <sup>2</sup> , не более	200						ГОСТ 13525.4
Влажность, %	4,0 - 6,0						ГОСТ 13525.19 (ИСО 287)
Стойкость поверхности к выщипыванию (по Деннисону), восковые ед., не менее	8						Т 459 om-93