

**Картон для плоских слоев гофрокартона
"БЕЛЫЙ ЛАЙНЕР"**

СТО 05711131-027-2013

Наименование показателя	Норма			Метод испытания
	100+1/-3	110+1/-3	120+1/-3	
Масса картона г/м ²	100+1/-3	110+1/-3	120+1/-3	ГОСТ 13199
Толщина, мм	0,2	0,22	0,25	ГОСТ 27015
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее	330			ГОСТ 13525.8
Поверхностная впитываемость воды по Коббу верхней стороны (Кобб 60), г, не более	25			ГОСТ 12605 п.7.2. СТО
Прочность поверхности на выщипывание (№ свечи), не менее	16			
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии, (SCT), в поперечном направлении, кН/м, не менее	1,8			ИСО
Белизна, %	80			ГОСТ 30113
Влажность, %	6-8			ГОСТ 13525.19

