

Наименование показателя	Норма для марок									Метод испытания
	КС-100	КС-110	КС-115	КС-125	КС-135	КС-140	КС-150	КС-175	КС-200	
Масса бумаги площадью 1 м ² , г	98-103	107-113	112-118	121-129	131-139	136-144	146-154	170-180	194-206	ГОСТ 13199
Толщина, мм, не более	0,18	0,19	0,2	0,22	0,24	0,25	0,28	0,32	0,37	ГОСТ 27015
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа, не менее	400	420	450	460	510	520	550	600	650	ГОСТ 13525.8
номинал	430	460	500	510	550	560	600	650	690	
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб660) верхней стороны, г/м ² , не более	30	30	30	30	30	30	30	30	30	ГОСТ 12605
Влажность, %	6-9									ГОСТ 13525.19
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, не менее	100	100	130	150	160	160	180	200	250	ГОСТ 10711
номинал	110	120	140	160	170	180	210	230	270	