

Наименование показателей	Норма для картона				
	NP-LS				
Масса картона площадью 1 м ² , г	125±6	140±7	150±9	175±10	ГОСТ 13199 ИСО 536
Толщина, мм с допускаемыми отклонениями	0,21±0,02	0,24±0,02	0,27±0,02	0,31±0,02	ГОСТ 27015
Поверхностная впитываемость воды по Кобб60 с верхней стороны, г/м ² , не более	35	35	35	35	ГОСТ 12605 ИСО 535
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии в поперечном направлении, кН/м, номинал/минимум	2,1/1,9	2,2/2,0	2,3/2,1	2,4/2,2	
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, (кгс), не менее	175	185	195	205	ГОСТ 10711
Абсолютное сопротивление продавливанию, к Па	330	350	360	370	ГОСТ 13525.8
Влажность, %	8±2				ГОСТ 13525.19 ИСО 287