

Наименование показателей	Норма для картона				
	NP-LSVк				
Масса картона площадью 1 м ² , г	125±6	140±7	150±9	175±10	ГОСТ 13199
					ИСО 536
Толщина, мм с допускаемыми отклонениями	0,21±0,02	0,24±0,02	0,27±0,02	0,31±0,02	ГОСТ 27015
Поверхностная впитываемость воды по Кобб60 с верхней стороны, г/м ² , не более	18-20	18-20	18-20	18-20	ГОСТ 12605
					ИСО 535
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии в поперечном направлении, кН/м, номинал/минимум	2,5/2,3	2,7/2,5	2,8/2,6	2,9/2,7	
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н, (кгс), не менее	200	210	215	225	ГОСТ 10711
Абсолютное сопротивление продавливанию, к Па	410	430	440	460	ГОСТ 13525.8
Влажность, %	8±2				ГОСТ 13525.19
					ИСО 287