

**Картон для плоских слоев, марка SFT Liner 2
производство: SFT Group (Каменская БКФ)
ТУ 5441-008-00278942-2013**

Наименование показателя	Норма						Метод испытания
	100±6	110±6	120±3	125±3	135±3	150±3	
Вес, г/м ²	100±6	110±6	120±3	125±3	135±3	150±3	ГОСТ 13199-88
Влажность, %	6-9						ИСО 287
BST, сопротивление продавливанию, кПА, не менее	175	185	225	280	320	350	ИСО 2758
Сжатие на коротком расстоянии (SCT), в поперечном направлении, кН/м	1,72	1,92	2,12	2,31	2,4	2,6	ИСО 9895
Поверхностная впитываемость воды верхней стороны (Кобб30), г	40	40	40	40	40	40	ИСО 535