

Картон для плоских слоев, марка SFT Liner 4
производство: SFT Group (Каменская БКФ)
ТУ 5441-008-00278942-2013

Наименование показателя	Норма					Метод испытания
Вес, г/м ²	100±6	110±6	125±3	135±3	150±3	ГОСТ 13199-88
Влажность, %	6-9					ИСО 287
BST, сопротивление продавливанию, кПА, не менее	184	203	230	248	276	ИСО 2758
Сжатие на коротком расстоянии (SCT), в поперечном направлении, кН/м	1,4	1,56	1,92	2,12	2,31	ИСО 9895
Поверхностная впитываемость воды верхней стороны (Кобб30), г	40	40	40	40	40	ИСО 535

