



**Картон обложечный переплетный с белым слоем
производство: АО "Пролетарий"**



ТУ 5447-027-00278882-2016

Наименование показателя	Норма для картона обложечного							Метод испытаний
	1,25±0,10	1,5±0,12	1,75±0,12	1,9±0,102	2,0±0,12	2,5±0,12	3,0±0,12	
Толщина, мм	1,25±0,10	1,5±0,12	1,75±0,12	1,9±0,102	2,0±0,12	2,5±0,12	3,0±0,12	ГОСТ 27015
Масса картона площадью 1м ² , г	800±100	950±100	1100±100	1250±100	1250±100	1500±150	1900±150	ГОСТ 13199
Предел прочности при раслаивании, кПа, не менее	110	110	110	110	110	110	110	ГОСТ 13648.6
Влажность, %	8-12	8-12	8-12	8-12	8-12	8-12	8-12	ГОСТ 13525.19