

**Мешочная бумага  
производство: АО "Группа Илим"  
филиал г. Коряжма  
СТО 05711131-006-2008**

Наименование показателя	Норма для марок								Методы испытания
	M-65	M-70	M-75	M-80	M-85	M-90	M-95	M-100	
Масса 1м <sup>2</sup> ,г	65±2	70±2	75±2	80±2	85±2	90±3	95±3	100±3	ИСО 536
Разрушающее усилие, Н, не менее									ИСО 1924-2:1994
в машинном направлении MD	74	86	88	94	100	105	110	115	
в поперечном направлении CD	42	46	48	52	58	65	70	75	
Относительное удлинение при растяжении, %, не менее									ИСО 1924-2
в машинном направлении MD	2	2,2	2,2	2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	
в поперечном направлении CD	5,8	5,9	5,9	6	6	6,1	6,1	6,1	
Пористость по Гарлею, с, не более	25	25	30	30	30				ИСО 5636/5
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб 60), г/м <sup>2</sup> , не более	22-27								ИСО 535
Индекс ТЕА, Дж/г, не менее MD-CD	2,9								
Влажность, %	7-9								ИСО 287