

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
Масса 1м <sup>2</sup> , г	42,0±1,5	ГОСТ 13199 ИСО 536-76
Плотность, г/см <sup>3</sup> , не менее	0,60	ГОСТ 27015 ИСО 534
Разрывная длина в машинном направлении, м, не менее	4 000	ИСО 1924/1
Гладкость по каждой стороне, сек, не менее	60	ГОСТ 27015 ИСО 5627-84
Сорность (число соринок на 1 м <sup>2</sup> от 0,1 до 0,5 мм <sup>2</sup> ), не более	70	ГОСТ 13525.4
Влажность, %	7,0-9,0	ГОСТ 13525.19 ИСО 287
Белизна, %	60	ГОСТ 30113 ИСО 2470-77
Непрозрачность, %, не менее	95,0	ГОСТ 8874