



**Бумага газетная для офсетной печати
повышенной белизны
производство: АО «Монди СЛПК»
СТО 00279404-011-2018**



Наименование показателей	Норма	Метод испытания
Масса бумаги площадью 1 м ² , г	45+1; 45-1,5	ГОСТ 13199 ISO 536
	48,8+1; 48,8-1,5	
Плотность, г/см ³ , не менее	0,6	ГОСТ 27015 ISO 534
Влажность, %	7,0-9,0	ГОСТ 13525.19 ISO 287
Разрывная длина в продольном направлении, м, не менее	4500	ГОСТ 13525.1 ISO 1924/1
Гладкость, сек, не менее	60	ГОСТ 12795 ISO 5627
Сорность (число соринок на 1 м ² от 0,1 до 0,5мм ²), не более	70	ГОСТ 13525.4
Белизна, %	65-67	ГОСТ 30113 ISO 2470
Стойкость поверхности к выщипыванию, м/с, не менее	1,4	ГОСТ 24356
Оттенок желтизна	4,5-5,5	Color Touch
Диаметр намотки, мм	950-1000	
Непрозрачность, %, не менее 48,8 г/м ²	95	ГОСТ 8874 ISO 2471
	45,0 г/м ²	
Количество склеек	одна в 10 рулонах	