

**Бумага газетная стандартного качества БДМ-8
производство: АО "Волга"**

Наименование показателя	Норма для бумаги		
	42	45	48,8
Композиция	Целлюлоза-18%	Целлюлоза-15%	Целлюлоза-14%
Масса бумаги площадью 1м ² , г	42±0,5	45±0,5	48,8±0,5
Толщина, мм	max 0,068	max 0,072	max 0,075
Плотность, г/см ³	min 0,63	min 0,63	min 0,63
Пухлость, г/см ³	max 1,58	max 1,58	max 1,58
Влажность, %	8,5±0,5	8,5±0,5	8,5±0,5
Абсолютное сопротивление раздиранию в поперечном направлении, мН	min 290	min 300	min 310
Разрывная длина в продольном направлении, км	min 4,5	min 4,7	min 4,7
Удлинение, %, не менее	min 0,8	min 0,8	min 0,8
Шероховатость по Бендсену, мл/мин	90±20	90±20	90±20
Пористость по Бендсену, мл/мин	max 500	max 450	max 350
Белизна, %	60±1	60±1	60±1
Непрозрачность, %	min 92	min 93	min 94
Оттенок А	-0,35+ /-0,15		
Оттенок В	3,5+ /-0,5		
Предел допуска по диаметру рулона, мм	+10/-30		
Предел допуска по ширине рулона, мм	+/-1		
Количество склеек	одна в 10 рулонах		