

Показатели	Ед. измерения	Значение	Метод тестирования
Свойства бумаги			
Базовый вес	g/m ²	55±4	SCAN-P6/ ISO 536
Толщина	mm	62±5	SCAN-P7/ ISO 534
Влажность	%	6±1	SCAN-P4/ ISO 287
Гладкость	s	min 350	TAPPI T 479/ ISO 5627
Яркость	%	min 80	ISO 2470
Сила растяжения (md)	kN/m	min 2.5	SCAN-P38/ ISO 1924-2
Сила растяжения (cd)	kN/m	min 1.5	SCAN-P38/ ISO 1924-2
Сила разрыва (md)	mN	min 200	SCAN-P11/ ISO 1974
Сила разрыва (cd)	mN	min 200	SCAN-P11/ ISO 1974
Свойства устойчивости			
Тепловое сопротивление:			60°C/24h
Оборот	OD	max 0,20	
Потеря изображения	OD	max 20%	
Сопротивление влаге:			40°C/90%r.h./24h
Оборот	OD	max 0,20	
Потеря изображения	OD	max 20%	
Сопротивление к свету:			5000lux, 100h
Оборот	OD	max 0,20	
Потеря изображения	OD	max 10%	