

**Типографская бумага пухлая
производство: Монди СЛПК
СТО 00279404-014-2018**

Наименование показателя	Норма	Метод испытания
Масса 1м ² , г	55; 60	По ГОСТ 3 ИСО 536
Удельный объем листа (пухлость), см ³ /г	2,4-2,8	По 8.3 настоящего стандарта
Непрозрачность, %	91	По 8.11 настоящего стандарта
Разрывная длина в среднем направлении, км, не менее	2,5	По ГОСТ ИСО 194-2 и п. 8.12 настоящего стандарта
Яркость, % , не менее	65	По п. 8.13 настоящего стандарта
Влажность, %	7-9	По ГОСТ ИСО 287
Содержание золы, %, не более	14	По ГОСТ 7629
Сорность, штук соринок на 1м ² , площадью 0,1-0,5мм ² , не более	200	По ГОСТ 135525.4