

**Бумага упаковочная марка "А"
производство: АО "Группа Илим"
филиал г. Коряжма
СТО 05711131-019-2011**

Наименование показателя	Норма			Методы испытания
Масса 1м ² , г	50±2	55±2	60±3	ГОСТ Р ИСО 536
Толщина, мкм не менее	60	65	70	ГОСТ Р ИСО 534
Разрывная длина, м, не менее в MD	4800	4800	4800	ГОСТ Р ИСО 1924-2
Разрушающее усилие, Н, не менее				ГОСТ Р ИСО 1924-2
в машинном направлении MD	40	40	40	
в поперечном направлении CD	26	26	26	
Прочность поверхности на выщипывание, не менее	16	16	16	ГОСТ Р 55083
Поверхностная впитываемость воды (Кобб 60) при одностороннем смачивании, г/м ² , по верхней стороне, не более		25		ГОСТ 12605
Белизна, %, не менее		80		ГОСТ 30113
Непрозрачность, %, не менее	65	70	70	ГОСТ 8874
Массовая доля золы, %, не более	10	10	10	ГОСТ 7629
Влажность, %		7		ИСО 287

