

**Бумага упаковочная марка "Б"
производство: АО "Группа Илим"
филиал г. Коряжма
СТО 05711131-019-2011**

Наименование показателя	Норма						Методы испытания
	70±3	75±3	80±3	90±3	100±3	110±3	
Масса 1м ² , г	70±3	75±3	80±3	90±3	100±3	110±3	ИСО 536
Поверхностная впитываемость воды (Кобб 60) при одностороннем смачивании, г/м ² , по верхней стороне, не более	25						ИСО 535
Разрушающее усилие, Н, не менее							ИСО 1924-2
в машинном направлении MD	65	70	75	87	90	95	
в поперечном направлении CD	35	37	40	42	45	47	
Относительное удлинение при растяжении, % не менее							ИСО 1924-2
в машинном направлении MD	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	
в поперечном направлении CD	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	
Индекс ТЕА, Дж/г, не менее MD+CD	2,1	2	1,9	1,8	1,7	1,6	ИСО 1924-2
Сопrotивление раздиранию, мН							ИСО 1974
в машинном направлении MD	460	520	570	630	720	900	
в поперечном направлении CD	490	550	600	660	750	890	
Прочность поверхности на выщипывание, не менее	16	16	16	16	16	16	ГОСТ Р 55083
Белизна, %, не менее	80						ИСО 2470
Влажность, %	6-8						ИСО 287
Климатические условия	Температура 23±1°C, относительная влажность 50±2%						ИСО 187