

Наименование показателя	Норма для бумаги								Метод испытания
Масса картона площадью 1м ² , г	51,0±2,0	54,0±2,0	57,0±2,0	60,0±2,0	65,0±2,0	70,0±2,0	75,0±2,0	80,0±2,0	ИСО 536
Пухлость, см ³ /г	1,10-1,20								ИСО 534
Разрывная длина, м, не менее в машинном направлении	4000								ГОСТ 1924-1
в среднем по двум направлениям	3000								
Белизна, %	88-90								ГОСТ 30113 (ИСО 2470)
Непрозрачность, %, не менее	81	82	83	84	85	86	87	89	ИСО 2471
Глянец (по Хантеру 75°),%	20-30								ИСО 8254-1
Шероховатость PPS ₁₀ , мкм	2,5-2,8								ИСО 8791-4
Сорность, число ссоринок на 1м ² площадью от 0,1 до 0,5мм ² , не более	80								ГОСТ 13525.4
Влажность, %	5,0-6,5								ГОСТ 13525.19 (ИСО 287)

