

## Силиконизированная бумага марка "XL-120"

Наименование показателя	Ед. измерения	Бумага с дополнительным отверждением (система с платиновым катализатором и не содержащая органических растворителей)
Граммаж	г/м <sup>2</sup>	119
Толщина	мкм	103
Прочность на растяжение	кН/м	
машинное направление		MD=12
поперечное направление		CD=6,7
Прочность на разрыв	мН	
машинное направление		MD=845
поперечное направление		CD=908
Усилие отслаивания, не более	gms/inch,	20 (низкое)
Степень полимеризации, не менее	%	90