

Наименование показателя	Ед. измерения	Бумага с дополнительным отверждением (система с платиновым катализатором и не содержащая органических растворителей)
Граммаж	г/м ²	55,3
Толщина	мкм	61,3
Прочность на растяжение	кН/м	
машинное направление		MD=130
поперечное направление		CD=59
Прочность на разрыв	мН	
машинное направление		MD=50
поперечное направление		CD=67
Усилие отслаивания, не более	gms/inch,	20(низкое)
Степень полимеризации, не менее	%	100