

Наименование показателя	Ед. измерения	Бумага с дополнительным отверждением (система с платиновым катализатором и не содержащая органических растворителей)
Граммаж	г/м ²	62
Толщина	мкм	55
Прочность на растяжение	кН/м	
машинное направление		MD=7,6
поперечное направление		CD=3,1
Прочность на разрыв	мН	
машинное направление		MD=380
поперечное направление		CD=442
Усилие отслаивания, не более	gms/inch,	10-20 (низкое)
Степень полимеризации, не менее	%	90