

Силиконизированная бумага марка "XL-80-C2S"

Наименование показателя	Ед. измерения	Бумага с дополнительным отверждением (система с платиновым катализатором и не содержащая органических растворителей)
Граммаж	г/м ²	80,1
Толщина	мкм	70
Прочность на растяжение	кН/м	
машинное направление		MD=126,6
поперечное направление		CD=73,4
Прочность на разрыв	мН	
машинное направление		MD=449,50
поперечное направление		CD=506
Усилие отслаивания, не более	gms/inch,	20 (низкое)
Степень полимеризации, не менее	%	90