

Наименование показателя	Ед. измерения	Бумага с дополнительным отверждением (система с платиновым катализатором и не содержащая органических растворителей)
Граммаж	г/м ²	87,8
Толщина	мкм	76
Прочность на растяжение	кН/м	
машинное направление		MD=8,5
поперечное направление		CD=5,0
Прочность на разрыв	мН	
машинное направление		MD=537
поперечное направление		CD=626
Усилие отслаивания, не более	gms/inch,	20 (низкое)
Степень полимеризации, не менее	%	90