

Наименование показателя	Ед. измерения	Бумага с дополнительным отверждением (система с платиновым катализатором и не содержащая органических растворителей)
Граммаж	г/м ²	35
Толщина	мкм	46
Прочность на растяжение	кН/м	
машинное направление		MD=3,7
поперечное направление		CD=1,9
Усилие отслаивания, не более	gms/inch,	60
Степень полимеризации, не менее	%	85