

## Силиконизированная бумага марка "XL RBM-40"

Наименование показателя	Ед. измерения	Бумага с дополнительным отверждением (система с платиновым катализатором и не содержащая органических растворителей)
Граммаж	г/м <sup>2</sup>	40
Толщина	мкм	50
Прочность на растяжение	кН/м	
машинное направление		MD=4,21
поперечное направление		CD=2,63
Усилие отслаивания, не более	gms/inch,	60
Степень полимеризации, не менее	%	85