БАЛТИЙСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА

Картон для плоских слоев
марка "SFT Liner 2"
SFT Group Каменская БКФ

SFT Group
Каменская
БУМАЖНО-КАРТОННАЯ ФАБРИКА

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	НОРМА											МЕТОД ИСПЫТАНИЯ
Вес, г/м2	100±6	110±6	115±6	120±6	125±6	130±6	135±6	140±6	150±3	160±6	175±6	ГОСТ 13199-88
Влажность, %	7,5±1,5											ИСО 287
BST, сопротивление продавливанию, кПА, не менее	175	185	205	225	280	300	320	332	350	375	400	ИСО 2758
Сжатие на коротком расстоянии (SCT), в поперечном направлении, кН/м	1,92	1,98	1,61	2,12	2,31	2,40	2,49	2,60	2,88	2,40	3,08	ИСО 9895
Поверхностная впитываемость воды верхней стороны (Коббб0), г, не более	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	ИСО 535

АО "Балтийская целлюлоза"
197136, Санкт-Петербург
ул. Подковырова, 16/65 лит. А пом. 5Н
Тел.: +7(812)320-28-70
www.baltcell.ru