БАЛТИЙСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА

KAMA LWC Ural Bright Satin Plus в листах

KAMA

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Легкомелованная бумага с двусторонним однократным мелованным покрытием.
Имеет полуглянцевую поверхность.

Наименование показателя	Норма					Метод испытания
Масса бумаги площадью 1 м^2, г	80,0 ±2,0	90,0 ±2,0	105,0 ±2,0	115,0 ±2,0	130,0 ±3,0	ИСО 536
Пухлость, см^3/г	0,85–1,05				0,80-1,0	ИСО 534
Разрывная длина, м, не менее						
в машинном направлении	4000				4500	ГОСТ ИСО 1924-1
в среднем по двум направлениям	3000				3000	
Белизна с ООВ, % по Эльрефо, не менее	82–85				83-87	ГОСТ 30113 (ИСО 2470)
Непрозрачность, %, не менее	92	93		94	95	ИСО 2471
Глянец по Хантеру 75°, %	30–40					ИСО 8254-1
Шероховатость PPS_{10}, мкм	1,8–2,5					ИСО 8791-4
Сорность, число соринок на 1 м^2 площадью от 0,1 до 0,5 мм^2, не более	80					ГОСТ 13525.4
Влажность, %	5,0–6,5					ГОСТ 13525.19 (ИСО 287)

АО "Балтийская целлюлоза" 197136, Санкт-Петербург
ул. Подковырова, 16/65 лит. А пом. 5Н
Тел.: +7(812)320-28-70
www.baltcell.ru