БАЛТИЙСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА

KAMA LWC Ural Bright Satin Plus

KAMA

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Легкомелованная бумага с двусторонним однократным мелованным покрытием.
Имеет полуглянцевую поверхность.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рулонная печать книг, журналов, каталогов, рекламных и справочных изданий, материалов для адресной рассылки и разнообразной коммерческой продукции офсетным, высоким и глубоким способами печати

Наименование показателя	Норма									Метод испытания
Масса бумаги площадью 1 м^2, г	57,0 ±2,0	60,0 ±2,0	65,0 ±2,0	70,0 ±2,0	80,0 ±2,0	90,0 ±2,0	105,0 ±2,0	115,0 ±2,0	130,0 ±3,0	ИСО 536
Пухлость, см^3/г	0,85–1,05								0,80-1,0	ИСО 534
Разрывная длина, м, не менее										
в машинном направлении	4000								4500	ГОСТ ИСО 1924-1
в среднем по двум направлениям	3000								3000	
Белизна с ООВ, % по Эльрефо, не менее	82–85								83-87	ГОСТ 30113 (ИСО 2470)
Непрозрачность, %, не менее	85	86		89	92	93		94	95	ИСО 2471
Глянец по Хантеру 75°, %	30–40									ИСО 8254-1
Шероховатость PPS_{10}, мкм	1,8–2,5									ИСО 8791-4
Сорность, число соринок на 1 м^2 площадью от 0,1 до 0,5 мм^2, не более	80									ГОСТ 13525.4
Влажность, %	5,0–6,5									ГОСТ 13525.19 (ИСО 287)

АО "Балтийская целлюлоза" 197136, Санкт-Петербург
ул. Подковырова, 16/65 лит. А пом. 5Н
Тел.: +7(812)320-28-70
www.baltcell.ru