

ПОКАЗАТЕЛИ БУМАГИ	НОРМА			МЕТОД ТЕСТИРОВАНИЯ
ОСНОВНОЙ ВЕС, г/м ²	42,0±1,5	45,0±1,5	48,8±1-2	ГОСТ Р ИСО 536
ПЛОТНОСТЬ, г/см ³ , НЕ МЕНЕЕ	0,60			ГОСТ Р ИСО 534
РАЗРЫВНАЯ ДЛИНА В МАШИННОМ НАПРАВЛЕНИИ, м, НЕ МЕНЕЕ	4 000	4500	4500	ГОСТ Р ИСО 1924
СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗДИРАНИЮ В ПОПЕРЕЧНОМ НАПРАВЛЕНИИ, Мн, НЕ МЕНЕЕ	200			ГОСТ 13525.3
ГЛАДКОСТЬ (ВЕСК), с, НЕ МЕНЕЕ	60			ГОСТ 12795
ЯРКОСТЬ, % НЕ МЕНЕЕ	55			ИСО 2470
ВЛАЖНОСТЬ, %	7,5-9,5			ГОСТ ИСО 287
НЕПРОЗРАЧНОСТЬ, %, НЕ МЕНЕЕ	92,0	93,0	94,0	ИСО 2471
СОРНОСТЬ, ЧИСЛО СОРИНОК ПЛОЩАДЬЮ 0,5-1,5 мм ² /м ² , НЕ БОЛЕЕ	70			ГОСТ 13525.4

